

# TRITON RAPID

## Töltőalapozó

- Felépítés:** Kötőanyaga levegőn száradó speciális alkid műgyanta.
- Választék:** Matt szürke illetve igény szerint egyéb színekben.  
TRITON RAPID töltőalapozó ecsettel vagy hengerrel való felhordáshoz, illetve levegőporlasztásos szóráshoz, alkalmas.
- Felhasználási terület:** Kül- és beltéri acél és egyéb fémszerkezetek közbenső alapozására szolgál.  
Alumínium, horganyzott acél és egyéb fémfelületek festése tapadásjavító réteg (pl. FLEXI Primer) előzetes felhordásával lehetséges.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	TRITON RAPID TÖLTŐALAPOZÓ	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN6 min.	Homogén szuszpenzió 70-74 45-50	MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: porszáradás: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	<b>20 °C-on</b> 20 perc 1 óra 24 óra	<b>60 °C-on</b> 30 perc 2 óra
		MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

- Felületelőkészítés:** Acél felületen: oxidmentesítés, zsírtalanítás.  
Alumínium és egyéb színesfém felületeken: oxidmentesítés, zsírtalanítás, reaktív tapadásjavító réteg (pl. FLEXI Primer)
- Hígítás:** Agrolux spec hígítóval, illetve Celli nitró hígítóval a felhordási viszkozitásnak megfelelően

Felhordási módok:	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Airless szóróberendezés	Elektrosztatikus szóróberendezés	Ecsetelés
Kifolyási idő	18-25	50-80	20-30	Szállítási viszkozitás
Fúvókaméret	1,4-1,8 mm	0,13"-0,24"	1,2-1,8 mm	-
Szórónyomás (bar)	3-5	-	3-5	-
Festéknyomás (bar)	-	150-200	-	-

**Átvonhatóság:** 20 °C-on önmagával 1 óra után

(Más anyagok, ill. száradási körülmények estén (hőmérséklet, idő) célszerű az átfesthetőséget, felmaródási hajlamot előzetesen ellenőrizni.)

- Kiadósság:** 6-8 m<sup>2</sup>/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.
- Javasolt bevonatrendszer:**
- |          |                                    |         |
|----------|------------------------------------|---------|
| Beltéren | TRITON RAPID korróziógátló alapozó | 1 réteg |
|          | TRITON RAPID töltőalapozó          | 1 réteg |
|          | RUBIN RAPID átvonó                 | 1 réteg |
| Kültéren | TRITON RAPID korróziógátló alapozó | 2 réteg |
|          | TRITON RAPID töltőalapozó          | 1 réteg |
|          | RUBIN RAPID átvonó                 | 2 réteg |

**Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

**Tűzveszélyességi besorolás:** Tűz- és robbanásveszélyes!

: