

MOBILUX 2K

KÉTKOMPONENSŰ KALAPÁCSLAKK EZÜST

- Felépítés:** Az "A" komponens akrilát műgyantát, UV adszorbenst, adalékokat és oldószereket tartalmaz. A "B" komponens alifás poliizocianát oldat. A két komponens összekeverés és kikeményítés után poliuretán bevonatot képez.
- Felhasználási terület:** Műszerek, műszerfalak, elektromos és egyéb gépi berendezések, általában fémfelületek díszítő jellegű, kalapácsütés-rajzolatot adó bevonására használják kül- és beltéren egyaránt. A kalapácslakk ezüst festék a Mobilux alapszínekkel színezhető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	MOBILUX 2K KALAPÁCSLAKK „A” KOMPONENS	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	homogén ezüstsötét színű folyadék 70 80	MSZ ISO 1515 DIN 53211
	MOBILUX 2K „B” KOMPONENS	
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min.	színtelen vagy enyhén sárgás folyadék 40	MSZ ISO 1515
	KALAPÁCSLAKK	
Keverési arány: (tömegrész) „A” : „B” Felhasználhatósági időtartam (20°C): óra; min Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	3 : 1 „A” + „B” + hígító: 4 20 °C-on 60 °C-on 90 °C-on 1 óra 20 perc 10 perc 24 óra 2 óra 30 perc	MSZ EN ISO 9514 MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

- Felületelőkészítés:** A Mobilux 2K kétkomponensű kalapácslakk oxidmentesített, zsírtalanított fémtiszta acélfelületeken közvetlenül is alkalmazható. Kültéri igénybevétel esetén célszerű Mobilux korróziógátló alapozót használni.
- Hígítás:** Az "A" és "B" komponens előírt arányú összemérése és homogénre keverése után MOBILUX 2K hígítóval, a felhordási viszkozitásnak megfelelően.
- Felhordási körülmények:** +15 és +25 °C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom. (A páratartalom szárítás közben sem lehet magasabb). A festékanyag kikeményedésig vízre, nedvességre érzékeny!
- Felhordási módok:** Levegőporlasztásos szórás, airless szórás. A kalapácsütésszerű rajzolat a hígítás mértékével, a szórási nyomás és a MOBILUX Kalapácslakk hatásfokozó adalék mennyiségének változtatásával szabályozható.
A két komponens összekeverése után a kalapácslakk hatásfokozó mennyiségének (0,3-1,0%) beállításával lehet a kívánt rajzolatot elérni.
- Kiadósság:** 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.
- Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényzetben tárolva:
„A” komponens a gyártástól számított 12 hónap.
„B” komponens a gyártástól számított 6 hónap
- Tűzveszélyességi besorolás:** Tf II., Tűz-és robbanásveszélyes!