

AKVA ÜVEGFESTÉK

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ

Felépítés: Kötőanyaga: Speciális vízzel hígítható akrilát diszperzió.
Csökkentett fedőképességű festék.

Választék: Fehér és egyéb színekben, selyemfényű kivitelben lazúr és fedő változatban.

Felhasználási terület: Elsősorban üvegfelületek, lámpaburák szórással történő festésére szolgál. Alkalmazható fafelületek lazúr festésére is. Alumínium pigmenttel kombinálva metál hatás is elérhető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	Áttetsző színes szuszpenzió 40 40	MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C 30 perc 4 óra	MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Zsírtalanítás, pormentesítés.

Hígítás: Vízzel hígítható.

Felhordási módok:	Levegőporlasztásos szóróberendezés
Kifolyási idő (sec)	18-22
Fúvókaméret	1,3 mm
Szórónyomás (bar)	4-5

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Átvonhatóság: Önmagával azonnal átfesthető (nedves a nedvesre).

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 6 hónap.

Tűzveszélyességi besorolás: Tf IV. Mérsékelten tűzveszélyes!