

BELAKVA L

BELTÉRI FALFESTÉK

- Felépítés:** Kötőanyaga: sztírol-akrilát . Fény- és időjárásálló színező pigmenteket tartalmaz.
- Választék:** Fehér és kívánság szerint egyéb színekben.
- Felhasználási terület:** Könnyen eldolgozható, kiváló fedőképessége mellé magas fehérség párosul. A matt bevonat esztétikus megjelenést ad. A fal természetes szellőzését nem gátolja, lég- és páraáteresztő.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min. Beégetés:	homogén szuszpenzió 60 80 140-150 °C-on 20-30 perc	MSZ ISO 1515 DIN 53211

- Felületelőkészítés:** A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat ki kell javítani. Por glett vagy gipszes glettelés után a fal szívókéességét diszperziós mélyalapozóval kell kiegyenlíteni. CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk.
- Hígítás:** Első rétegnél maximum 10%, további rétegek esetén max. 5 % vízzel való hígítás javasolt.
- Átvonhatóság:** 2 óra
- Kiadósság:** 12 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.
- Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.