

# BELAKVA L

## VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK

**Felépítés:** Speciális vízzel hígítható akrilát műgyanta kopolimer diszperzió kötőanyagú  
Aktív pigment: cink-foszfát.

**Választék:** Matt vörös, fekete, szürke és igény szerint egyéb színekben.

**Felhasználási terület:** Kül- és beltéren, vas és acél felületek korrozógátló alapozó festésére használható. Alkalmos kerítések, garázkapuk, fém nyílászárók, fém bútorok, tartó és egyéb fémszerkezetek alapozására. Előnyösen felhordható ecseteléssel is.

| MŰSZAKI JELLEMZŐK  | FESTÉK  | VIZSGÁLATI MÓDSZER  |
|--|---|---|
| Megjelenés:<br>Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min.<br>Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4 min.<br>Száradási idő:<br>- fogásbiztos száraz állapot<br>- átszáradási állapot | Homogén eloszlású színes szuszpenzió<br>50<br>100 (kissé tixotrop)<br>20 °C<br>40-60 perc<br>24 óra | MSZ ISO 1515<br>DIN 53211<br><br>MSZ ISO 3678<br>MSZ ISO 9117 |

**Felületelőkészítés:** Fémfelület : oxidmentesítés, zsírtalanítás, pormentesítés.

**Hígítás:** Max. 5% ioncserélt vízzel a felhordási módnak megfelelően.

**Felhordási körülmények:** +10 és +25 °C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom. A túlzottan magas páratartalom a száradást késlelteti.

**Felhordási módok:**

|                     | Levegőporlasztásos szóróberendezés | Airless szóróberendezés | Ecsetelés |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Kifolyási idő (sec) | 25-40                              | 50-100                  | 50-60     |
| Fúvókaméret         | 1,4-1,8 mm                         | 0,09"-0,23"             | -         |
| Szórónyomás (bar)   | 3-5                                | -                       | -         |
| Festéknyomás (bar)  | -                                  | 140-180                 | -         |

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

**Átvonhatóság:** 4-6 óra szobahőmérsékletű száradás után átvonható mind vízzel hígítható, mind szerves oldószeres festékekkel.

**Kiadósság:** 8-10 m<sup>2</sup>/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

**Javasolt bevonatrendszer:** BELAKVA L VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK 1 réteg  
(Javasolt rétegvastagság: 40-60 µm, szárazon.)  
BELAKVA L VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ÁTVONÓ FESTÉK  
vagy szerves oldószeres átvonó zománccfesték (pl. Belolux, Kolibri, Rubin, stb.) 2 réteg

**Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

**Tűzveszélyesség besorolás:** Tf IV. Mérsékelt tűzveszélyes!