

BELAKVA L

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ VASTAGLAZÚR

- Felépítés:** Vízrel hígítható kopolimer diszperzió kötőanyagú, időjárásálló pigmenteket tartalmazó falazúr.
- Választék:** Fenyő, dió, mahagóni, gesztenye, paliszander választékban és igény szerinti színárnyalatokban, selyemfényű kivitelben.
- Felhasználási terület:** Fa felületek, fa szerkezetek védő díszítő lazúr bevonatának kialakítására alkalmas. A bevonat lélegző, a fa erezetét nem fedi el. Használható fa házak, nyílászárók, kerti bútorok, kerítések, gerendák és más fa szerkezetek felületkezelésére kül- és beltéren egyaránt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	Áttetsző színes szuszpenzió 30 40	MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C 4-6 óra 24 óra	MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Fa felület csiszolása, portalanítása és (új felület esetén) kezelése faimpregnáló favédő anyaggal.

Hígítás: Hígítani nem kell.

Felhordási körülmények A felhordást és a szárítást +10 és +25 °C közötti hőmérsékleten célszerű végezni. Zárt helyen megfelelő szellőzéstről kell gondoskodni, mert a túlzottan magas páratartalom a száradást késlelteti.

Felhordási módok: Felhasználás előtt a doboz tartalmát alaposan fel kell keverni.
A festéket hígítás nélkül kell a felületen eloszlatni a homogén hatás eléréséig úgy, hogy az ecsettel vagy hengerrel visszatérve a fa erezetének irányában többször átdolgozzuk. Célszerű két-három réteget felhordani. A rétegek felhordása között 4-6 óra száradási idő szükséges. A rétegszám növelésével a szín mélyül.
Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Átvonhatóság: Önmagával 4-6 óra száradási idő elteltével vonható át.

Kiadósság: 8-10 m²/liter.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzveszélyességi besorolás: Tf IV. Mérsékelt tűzveszélyes!