

BELAKVA PLUS

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK

Felépítés: Speciális vízzel hígítható akrilát emulzió. Aktív pigment: cink-foszfát.

Választék: Fekete és vörös valamint igény szerint egyéb színekben.

Felhasználási terület: Kül- és beltéren, vas és acél felületek alapozó festésére használható. Alkalmos tűzhorganyzott felületek alapozó festésére is. Gyorsan szárad.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN6; min. Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	Homogén eloszlású színes szuszpenzió 50 30 20 °C-on 30 perc 3 óra	MSZ ISO 1515 DIN 53211 MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Fémfelület : oxidmentesítés, zsírtalanítás, pormentesítés.

Hígítás: Vízzel a felhordási módnak megfelelően.

Felhordási módok:

	Levegőporlasztásos szóróberendezés	mártás
Kifolyási idő (sec)	25-30	Szállítási állapot
Fúvókaméret	1,4-1,8 mm	
Szórónyomás (bar)	3-5	
Festéknyomás (bar)	-	

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Átvonhatóság: A bevonat átszáradása után átvonható mind vízzel hígítható, mind szerves oldószeres festékekkel.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzveszélyességi besorolás: Tf IV. Mérsékelten tűzveszélyes!