Festékgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135. ● Tel.:(06)-27-541-200*● Fax:(06)-27-541-230
magyarlakk@magyarlakk.hu
www.magyarlakk.hu

RUBIN

EGYRÉTEGŰ

Felépítés: Kötőanyaga levegőn száradó alkid műgyanta.
Fény és időjárásálló színező pigmenteket, töltőanyagokat és cink-foszfátot tartalmaz.

Választék: Igény szerint fehér, fekete és egyéb RAL színekben, selyemfényű változatban.

Felhasználási terület: Kül- és beltéren, fémfelületeken dekoratív korrózióvédelemre.

MŰSZAKI JELLEMZÔK	**RUBIN EGYRÉTEGŰ**		VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés:	homogén színes szuszpenzió		
Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min.	60		MSZ ISO 1515
Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	90		DIN 53211
Száradási idő:	**20 °C**-on	**60 °C**-on	
- fogásbiztos száraz állapot	1 óra	30 perc	MSZ ISO 3678
- átszáradási állapot	24 óra	3 óra	MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Acél és egyéb fémfelületen: oxidmentesítés, zsírtalanítás.

Hígítás: M018 hígítóval a felhordási módnak megfelelően.

Felhordási módok:

	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Airless szóróberendezés	Ecsetelés
Kifolyási idő (sec)(DIN4)	17-19	60-80	50-60
Fúvókaméret	1,2-1,4 mm	0,07“-0,13“	-
Szórónyomás (bar)	3-4	-	-
Festéknyomás (bar)	-	140-180	-

Felhordási körülmények: +15 és +25 ˚C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom.

Átvonhatóság:

	20 ˚C-on	60 ˚C-on
önmagával	4 óra után	1 óra után

Elméleti kiadósság: 8-10 m^2/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Javasolt rétegvastagság:

Kültéren acélfelületre	RUBIN EGYRÉTEGŰ	80-120 µm
Beltéri acélfelületen	RUBIN EGYRÉTEGŰ	60-80 µm

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzveszélyességi besorolás: Tf II. Tűz- és robbanásveszélyes!

A TERMÉKISMERTETŐNKBEN SZEREPLŐ ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!
Az adatokat legjobb műszaki ismereteink alapján állítottuk össze. Nem térhettünk ki azonban minden – többnyire a felhasználó helyi adottságaiból eredő – részletre. Ezért kérjük, hogy festékeink felhasználása előtt kérdéseikkel keressék fel műszaki vevőszolgálatunkat. 2004.