

BELAKVA L

ISKOLATÁBLA FESTÉK

Felépítés: Kötőanyaga: Módosított vízzel hígítható akrilát diszperzió.

Választék: Matt fekete, zöld és igény szerinti színekben.

Felhasználási terület: Iskolatáblák és egyéb fafelületek festésére alkalmas.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	Homogén színes szuszpenzió 50 90	MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C 30 perc 24 óra	MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Szükség szerint fa előkezelés, javító tapaszolás, csiszolás, pormentesítés.

Hígítás: Vízzel a felhordási módnak megfelelően hígítható.

Felhordási módok:

	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Ecsetelés
Kifolyási idő (sec)	18-22	Szállítási viszkozitás
Fúvókaméret	1,3 mm	-
Szórónyomás (bar)	4-5	-

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Átvonhatóság: Száradás, csiszolás és portalanítás után átvonható önmagával.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 6 hónap.

Tűzveszélyességi besorolás: T_f IV. Mérsékelt tűzveszélyes!