

# BELAKVA L

## VÍZZEL HÍGÍTHATÓ MÁZOLÓ ZOMÁNCFESTÉK

- Felépítés:** Speciális vízzel hígítható akrilát műgyanta kopolimer diszperzió kötőanyagú.
- Választék:** Fehér, fekete, szürke, barna, vörös, okker, kék, zöld, és igény szerint egyéb, egyenletesen fényes színekben.  
A színek egymással keverhetők.
- Felhasználási terület:** Kül- és beltéren fa és korróziógátló alapozóval kezelt fémfelületek védő-díszítő festésére használható. Alkalmos kerítések, garázs kapuk, fém nyílászárók, fém bútorok, tartó és egyéb fémszerkezetek bevonására, elsősorban mázoló munkákra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min. Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	Homogén eloszlású színes szuszpenzió 50 80 (kissé tixotrop) <b>20 °C</b> 40-60 perc 24 óra	MSZ ISO 1515 DIN 53211  MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

**Felületelőkészítés:** Fémfelületen : oxidmentesítés, zsirtalanítás, pormentesítés, korróziógátló alapozás, töltőalapozás.  
Fafelületen: csiszolás, favédőszerrel kezelés, töltőalapozás.

**Hígítás:** 5-10% vízzel a felhordási módnak megfelelően.

**Felhordási körülmények:** +10 és +25 °C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom. A túlzottan magas páratartalom a száradást késlelteti.

**Felhordási módok:**

	Ecsetelés	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Airless szóróberendezés
Kifolyási idő (sec)	Szállítási viszkozitás	25-40	50 - szállítási viszkozitás
Fúvókaméret	-	1,4-1,8 mm	0,09"-0,23"
Szórónyomás (bar)	-	3-5	-
Festéknyomás (bar)	-	-	140-180

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

**Átvonhatóság:** 4-6 óra szobahőmérsékletű száradás után átvonható mind vízzel hígítható, mind szerves oldószeres festékekkel.

**Kiadósság:** 8-10 m<sup>2</sup>/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

**Javasolt bevonatrendszer:** BELAKVA L VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK 1 réteg  
vagy TRITON Korróziógátló alapozó  
BELAKVA L VÍZZEL HÍGÍTHATÓ TÖLTŐALAPOZÓ FESTÉK 1 réteg  
BELAKVA L VÍZZEL HÍGÍTHATÓ MÁZOLÓ ZOMÁNCFESTÉK vagy szerves oldószeres átvonó zománcfesték (pl. Belalux, Kolibri, Rubin, stb.) 2 réteg

**Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

**Tűzveszélyességi besorolás:** Tf IV. Mérsékelt tűzveszélyes!