

RUBIN RAPID

EGYRÉTEGŰ RAL színben

Felépítés: Kötőanyaga levegőn száradó alkid műgyanta.
Fény és időjárásálló színező pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
Aktív pigment: cinkfoszfát. Gyorsan szárad.

Választék: RAL és egyéb igény szerinti színekben, selyemfényű változatban.

Felhasználási terület: Kül- és beltéren, acélfelületek átvonására alkalmas .

MŰSZAKI JELLEMZŐK	RUBIN RAPID EGYRÉTEGŰ	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN6; min.	homogén színes szuszpenzió 60 50	MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: porszáraz: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C-on 20 perc 1 óra 24 óra	

Felületelőkészítés: Acél és egyéb fémfelületen: oxidmentesítés, zsírtalanítás, festés.

Hígítás: AGROLUX spec hígítóval , Celli nitró hígítóval a felhordási módnak megfelelően.

Felhordási módok	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Airless szóróberendezés	Ecsetelés
Kifolyási idő (sec)	25-30	100-150	
Fúvókaméret	1,5-2,0 mm	0,23-0,33	-
Szóró nyomás (bar)	3-4	120-160	
A fúvókaméretnek és a szóró nyomás tájékoztató jellegű!			

Felhordási körülmények: +15 és +25 °C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom.

Átvonhatóság: önmagával 20 °C-on
Agrolux spec hígítóval 3 órán belül illetve 24 óra után
Celli nitro hígítóval 3 órán belül.

Kiadósság: 7-8 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzvesélyességi besorolás: Tf II. Tűz- és robbanásveszélyes!